

Bleche warmgewalzt  
EN S235JRG2 (R St 37-2)\* EN 10 029 (DIN 1543)

| Dicke<br>in mm | Gewicht<br>kg/m <sup>2</sup> | Gewicht für 1 Tafel im Format |             |             |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|                |                              | 1000 x 2000                   | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 |
| 3              | 24                           | 48                            | 75          | 108         |
| 4              | 32                           | 64                            | 100         | 144         |
| 5              | 40                           | 80                            | 125         | 180         |
| 6              | 48                           | 96                            | 150         | 216         |
| 8              | 64                           | 128                           | 200         | 288         |
| 10             | 80                           | 160                           | 250         | 360         |
| 12             | 96                           | 192                           | 300         | 432         |
| 15             | 120                          | 240                           | 375         | 540         |
| 16             | 128                          | 256                           | 400         | 576         |
| 18             | 144                          | 288                           | 450         | 648         |
| 20             | 160                          | 320                           | 500         | 720         |
| 22             | 176                          | 352                           | 550         | 792         |
| 25             | 200                          | 400                           | 625         | 900         |
| 30             | 240                          | 480                           | 750         | 1080        |
| 35             | 280                          | 560                           | 875         | 1260        |
| 40             | 320                          | 640                           | 1000        | 1440        |
| 45             | 360                          | 720                           | 1125        | 1620        |
| 50             | 400                          | 800                           | 1250        | 1800        |
| 55             | 440                          | 880                           | 1375        | 1980        |
| 60             | 480                          | 960                           | 1500        | 2160        |
| 65             | 520                          | 1040                          | 1625        | 2340        |
| 70             | 560                          | 1120                          | 1750        | 2520        |
| 75             | 600                          | 1200                          | 1875        | 2700        |
| 80             | 640                          | 1280                          | 2000        | 2880        |
| 90             | 720                          | 1440                          | 2250        | 3240        |
| 100            | 800                          | 1600                          | 2500        | 3600        |

\*Alternativ auch in Güte EN S355J2G3 (ST 52-3)

Andere Güten und nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.

Unser Service:

- Brenn- und Scherenzuschnitte
- Spaltband und Fixformate im Bandbereich